

2K UHS LOW VOC Klarlack



VOC: < 420 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/II(d)(420)

Beschreibung

UHS Acryllack mit ausgezeichnetem Glanz. Seine extrem kurze Trocknungszeit beeinflusst sein perfektes Aussehen nicht.

Anwendung

Für Zweischichtlackierungen in der Fahrzeugreparaturlackierung.

Eigenschaften

- Einfache Anwendung
- Hervorragender Verlauf
- Sehr schnelle Trocknung, nur 15 Min bei 60°C
- Eine hohe Lebensdauer und gute Beständigkeit gegen Vergilbung
- Erfüllt die VOC-Anforderungen

Oberflächen

Konventioneller Basislack, Wasserbasislack, OEM-Beschichtungen.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7-120-1000	1 L, Klarlack	6
7-120-5000	5 L, Klarlack	3
7-357-0500	0,5 L, Standardhärter	12
7-357-2500	2,5 L, Standardhärter	3
7-358-0500	0,5 L, Schnellhärter	12
7-358-2500	2,5 L, Schnellhärter	3
7-359-0500	0,5 L, Langsamhärter	12
7-359-2500	2,5 L, Langsamhärter	3

Anwendung



2:1 mit:

- Langsamhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (hohe Temperatur)
- Standardhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (Normaltemperatur)
- Schnellhärter für 2K UHS LOW VOC Klarlack (niedrige Temperatur)



Gebrauchsfertig



Topfzeit: 30 – 45 Min bei 20°C (Standardhärter)



1,2–1,3 mm

Eingangsdruck: siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers



- 1,5 Schichten = 1 Klebe-Spritzgang vorlegen und 1 Spritzgang auf Verlauf ohne Zwischenablüftzeit
- 2 Schichten; Zwischenablüftzeit: 5 – 10 Min
- 50 – 60 µm Trockenschichtdicke

Weitere Behandlung



Ablüftzeit vor forcierte Trocknung: 10 Min bei 20°C



Lufttrocknung: 6 – 8 Std bei 20°C



Durchtrocknung: 15 – 25 Min bei 60°C



Polierbereit: 40 Min bei 60°C



Infrarot-Trocknung*: 10–15 Min

* kurzweile Infrarot-Trocknung

Technische Daten

Dichte 990-1.050 g/L (Klarlack und Härter)

Lagerung



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen