

A-C-32

Eco Balance Klarlack, ausgezeichneter Glanz

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	AraClass - Eco Balance Klarlack für Glasurit-Wasserbasislacke.
Eigenschaften:	Eco effectiveness Klarlack – hochglänzend. Für ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild.
Hinweis:	Härter und Einstellzusatz auf Temperatur und Objektgröße abstimmen.

		3:1:1	
	Mischungsverhältnis	100 Vol. %	A-C-32
	Härter	33 Vol. %	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance Decklackhärter
	Verdünnung	33 Vol. %	A-R-110, -R-120, -R-130, -R-140 Eco Balance Einstellzusatz
	Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 18-22 s	Potlife bei 20°C 2 h

Anwendungsbereich:	Compliant Fließbecherpistole	HVLP-Fließbecherpistole
Spritzdruck	bar 2	2
Düseninnendruck	bar	0,7
Düsengröße	1,2-1,3	1,3
Spritzgänge	2	
Abluftzeit bei 20 °C	min	3-5 min Abluftzeit zwischen den Spritzgängen. Keine Abluftzeit vor der Ofentrocknung.
Schichtdicke:	µm	40-60
Lackier-Hinweise	Alternativ: 1 + ½ Spritzgänge (ohne Abluftzeit zwischen den Spritzgängen).	

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

A-C-32

Eco Balance Klarlack, ausgezeichneter Glanz



A brand of BASF –
We create chemistry



Trocknung bei 20 °C	8 h
Trocknung bei 40 °C	45-60 min
Trocknung bei 60 °C	30 min



Infrarot (kurzwellig)	10 min
------------------------------	--------

Hinweis Trocknung

Trocknungszeiten können durch die Wahl des Härters, der Verdünnung und der Applikation beeinflusst werden. Additive A-A-10 oder A-A-12 kann die Trocknung verkürzen.

Abschließender Hinweis

Polieren nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.



Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022