

Anwendungstechnische Information.



Permafleet® VHS Härter.

3265 kurz

3270

3275 lang

Permafleet® VHS Härter sind die passenden Härter für unsere High Solid Produkte.

Ihr sehr hoher Festkörperanteil ermöglicht eine wirtschaftliche und umweltschonende Verarbeitung.

Durch die Auswahl von drei Varianten passen sie sich allen Lackierbedingungen optimal an und gewährleisten so eine sehr hohe Verarbeitungssicherheit.

Nur für den professionellen Gebrauch!
NFZ-Merkblatt Nr. DE / 3265_3275 / 01



Verarbeitung.

Mögliche
Stammkomponenten:

Permafleet® 2K Füller
Permafleet® HS Decklack 670/675
Permafleet® HS Klarlack 8320
Permafleet® HS Klarlack 8330

Einsatzgebiete:

Permafleet® VHS Härter 3265 kurz

eignet sich für Teillackierungen bei niedrigen Temperaturen und geringem Abluftvolumen der Spritzkabine.

Permafleet® VHS Härter 3270

eignet sich für Ganz- und Teillackierungen bei normalen Temperaturen.

Permafleet® VHS Härter 3275 lang

eignet sich für alle Ganz- und Teillackierungen auch bei hohen Temperaturen.

Mischungsverhältnis:



Siehe Anwendungstechnische Information der jeweiligen Stammprodukte.

Härterauswahl:

	VHS Härter 3265 kurz	VHS Härter 3270	VHS Härter 3275 lang
Ganz- o. Teillackierung (großflächig)	--	+	+
Teillackierung (Kleinreparaturen)	++	+	+
Hohe Temperatur über +25°C	--	+	++
Sehr hohe Temperatur +30°C bis +35°C	--	-	++
Normale Temperatur +20°C bis +25°C	--	++	+
Niedrige Temperatur +15°C bis +20°C	++	-	--
Ofentrocknung	+	++	++
Lufttrocknung	++	++	++

++ optimal
+ geeignet

- bedingt geeignet
-- nicht geeignet

Kenndaten.	VHS Härter 3265 kurz	VHS Härter 3270	VHS Härter 3275 lang
Flammpunkt:	über +25°C	über +25°C	über +25°C
Dichte:	1,06 g/cm ³	1,07 g/cm ³	1,08 g/cm ³
Lagerung.	 Vor Feuchtigkeit schützen!		
	 Nach Entnahme Gebinde sofort luftdicht verschliessen!		

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.

Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten.

Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

SPIES HECKER GMBH
 Horbeller Straße 17
 D-50858 Köln
 Phone ++49 (0) 2234-6019-06
 Fax ++49 (0) 2234-6019-4100
 www.spieshecker.com

