airo CHEMIE
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 85 38-0 · Fax 85 38 60 + 85 38 70

IS 1808 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: HS VOC HÄRTER NORMAL









Eigenschaften:
Härter für Airo HS VOC Acryl Klarlack im Mischungsverhältnis 2:1 mit normaler Trocknungszeit. Hochglanz, vergilbt nicht. VOC 420

Anwendungsbereich:
Autoreparatur, Industrielackierung, Krafträder

Mischung / Gebrauchsanweisung:

Mischung mit airo HS VOC Acryl-Klarlack

2 Volumenteile airo HS VOC Acryl Klarlack sorgfältig mischen mit
1 Volumenteiil airo HS VOC Härter Normal

Spritzviskosität:	17 - 19 Sek. (DIN-Becher, 4 mm bei + 20°C)
Spritzdüse:	1,2 - 1,4 mm
Spritzdruck:	2 – 2,2 bar
Anwendung	Eine dünne geschlossene Lage aufspritzen und abdampfen lassen. Danach mit einem vollen Spritzgang beschichten. Vor dem notwendigen Trocknen ca. 7 min. abdampfen lassen.
Trocknungszeit:	a) Lufttrocknung: +20°C → 8 – 10 Stunden
	b) Trockner/Spritzkabine: +60° - 65°C → 30 - 45 Min. (Zuerst 7 Min. abdampfen lassen)
Warnung:	Bei Verwendung von Lacken auf Wasserbasis, vor Verwendung längere Zeit abdampfen lassen.

Chemische Basis:
HS VOC Härter Normal: Polyisocyanat in Lösungsmitteln

Topfzeit:
45-60 Min.

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter +15°C !

Lagerstabilität:
Bei + 20°C in dicht verschlossenem Behälter mindestens **24 Monate.**

Entsorgung:
Nach den ortlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.