

Glasurit® PKW-Grundfüller hellbeige

G / G

Anwendung: Grundierung**Eigenschaften:** Hoher Korrosionsschutz

Anmerkungen: **Für Stahl, Aluminium + verzinkter Stahl**
Nicht mit Polyesterspachtel überarbeiten!
Nicht unter 176-72 verwenden!
Einsatz als Grundierung auch möglich mit Glasurit Zusatzlösung 352-228. Siehe Technische Information 283-150 in Kapitel G / GF.
Nicht überlackierbar mit Reihe 90.

	Anwendung	Grundierung
	Mischungsverhältnis	1 : 1 100 Vol. % 283-150
	Härter	100 Vol. % 352-230
	Verdünnung	
	Potlife 20 °C	7 Tage
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	15 s
	Flieβbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 - 1,8 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar Düseninnendruck Compliant Flieβbecherpistole: 1,3 -1,8 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	1-2
	Schichtdicke	10-15 µm
	Abluftzeit 20 °C	ca. 10 Min.

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II B(c III)(780)760: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c III) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 780 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 760 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

