



DIAMONTOP CP

Klarlack mit niedrigem Lösemittelgehalt

C 4

Produktbeschreibung
Klarlack mit niedrigem Lösemittelgehalt für die Reparatur von Einzelteilen bis zur Ganzlackierung
2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Technische Merkmale		
Haltbarkeit: 36 Monate	Dichte: 0,987 g/cm ³	Theor. Ergiebigkeit: 311 m ² /l bei 1 µm
Farbton: transparent	Festkörper: 47 % Gewicht	

Vorbehandlung
DIAMONTOP CP ist zur Verwendung auf ONYX HD vorgesehen.

	Mischungsverhältnis	DIAMONTOP CP 100 Vol. 100 g	
		H 420 25 Vol. 27 g	
		Mischen und sieben.	
	Spritzviskosität	52 bis 62 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C	
	Topfzeit	2 Stunden bei 20°C	
	Spritzpistolen	HVLP-Fließbecherpistole 1,3 – 1,5	0,7 bar Luftkappe
		Compliant Fließbecherpistole 1,3 – 1,4	2,0 – 2,5 bar
	Applikation	Spritzgänge: 2 Schichtdicke: 40 – 60 µm Anwendung auf stehenden Flächen mit einem halben und einem vollen Spritzgang (ca. 50 µm Schichtdicke) ohne Zwischenablüfzeit möglich.	
	Trocknung	Trocknung 60°C	30 Min.
	Infrarottrocknung	(kurzwellig) 8 Min.	(mittelwellig) 10 – 15 Min.
	Nachbearbeitung	Finisharbeiten nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.	

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.