UNO HD CP

High-Density-Decklack für Uni-Farbtöne

C 3.3

Produktbeschreibung

Festkörperreicher (HD = High Density) 2K-Uni-Einschichtdecklack für die Reparatur von Fahrzeuglackierungen

2004/42/IIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Technische Merkmale

Haltbarkeit:	36 Monate	Dichte:	1,005 – 1,275 g/cm³	Theor. Ergiebigkeit:	Ø 300 m²/l bei 1 µm
Farbton:	Mischsystem	Festkörper:	51,3 – 71,3 % Gewicht		

Vorbehandlung

Reinigen mit PK 2000
Schleifen mit P400 (Schleiffüller oder ausgehärtete, lösemittelunempfindliche Altlackierung)
Reinigen mit PK 2000
Alternativ: Auftrag auf R-M Naß-in-naß-Füller oder Sealer

Mischungsverhältnis	Vor Gebrauch gut umrühren. UNO HD CP-Farbton mit SC 07 und SC 17 — 100 Vol. — je nach Farbton H 420 — 25 Vol. — 28 g SC 850 — 25 Vol. — 23 g Mischen und Sieben. Für kleinere Reparaturen oder bei niedrigen Temperaturen die Verdünnung SC 820 verwenden. Bei Temperaturen über 25°C oder bei der Lackierung von größeren Flächen längere Verdünnung SC 880 einsetzen.
Spritzviskosität	37 bis 52 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C
Topfzeit	1 Stunde 30 Min. bei 20°C
Spritzpistolen	HVLP-Fließbecherpistole — 1,3 – 1,5 — 0,7 bar Luftkappe Compliant Fließbecherpistole — 1,3 – 1,4 — 2,0 – 2,5 bar
Applikation	Spritzgänge: 1 dünner + 1 nasser Schichtdicke: 60 µm
Trocknung	Trocknung 20°C: nein Trocknung 60°C: 30 Min.
Infrarottrocknung	(kurzwellig) — 3 Min. 50 % + 10 Min. 100 % (mittelwellig)
Nachbearbeitung	Finisharbeiten nach vollständiger Durchtrocknung bzw. angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung. Kann nach angegebenen Trocknungszeiten mit sich selbst überlackiert werden.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.